

組合品質パトロール記入シート

会社名：株式会社 シミズ

工場名：コンクリート製品工場

対応者：品質管理部

担当 清水 侯和

大西 貴浩

検査日：2024 年 2 月 2 日

検査員：小西理事、インフラテック(株)下田氏、組合 蓬萊

☐ 製造している協会取扱い製品名（ロングU、エプロン、蓋）

☐ 外観限度基準に定める内容以外の目視による検査

・色合いの変色 有 . ☒ 無
(有・無に関わらず、写真を添付してください。)

・青カビの有無 有 . ☒ 無
(有の場合、写真を添付してください。)

・水跡の有無 有 . ☒ 無
(有の場合、写真を添付してください。)

・その他指摘事項の有無 有 . ☒ 無
(有の場合、写真を添付してください。)

添付写真 PU133





添付写真 PGUF-A



製品検査表

工場長 検査

製品名	プレキャストU型側溝 PU100型			PU133	L=2000	
製造年月日	No.1	2024年1月19日	No.2		No.3	
検査年月日		2024年2月2日				
材令		14日				



1. 外観

※「部材寸法」は製品の長さ(L)

No	外 観										
	ひび割れ 巾×長さ (mm)	欠 け (cm2)		豆 板 (cm2)	ペースト漏れ 巾×長さ (mm)		気 泡				反り 上部 (mm)
							(露出面)		(露出面以外)		
判定基準	巾0.1mm以下で 且つ長さが部材 寸法の1/10以 下(ただし 200mm以下)	(露出面) 10cm2以下 (露出面以外) 20cm2以下		10cm2 以下	(露出面) 巾15mm以下で 部材寸法の1/5以下 (露出面以外) 巾20mm以 下で部材寸法の1/3以下		φ15mm超 または深 さ5mm超 がないこと	10cm平方 にφ5～ 14mmの ものが 5個以下	φ15mm超 または深 さ10mm超 がないこと	10cm平方 にφ10～ 14mmの ものが 5個以下	露出面 3mm 以下
No.1	無し	露 未	無し	無し	露出面	無し	無し	0	無し	0	0
					露出面以外	無し					0
No.2											
No.3											

(個)

(個)

2. 表示

No	呼び名	製造 工場 略号	成型日
No.1	有	有	有
No.2			
No.3			

3. 寸法・形状

測定箇所	B	B'	D	H	H1	L	形状	
規格値(mm)	300	290	150	300	150	2000	ねじれ	反り
許容差(mm)	±3					±6	1mm以下	±3mm
No.1	300	290	150	150	300	150	0	1
	300	290	150	150	300	150		1
No.2								
No.3								

4. 曲げ試験

(板状部材の単純はり形式載荷)

No.	スパン (mm)	規格値(kN/2m)	
		曲げ強度荷重	
No.1			
No.2			
No.3			

5. 配筋検査

鉄筋径・本数		判定
S1 横鉄筋	S2 縦鉄筋	
		合

製品検査表

工場長

検査

製品名

プレキャスト街渠 PGU(F)型

PGUF-A

L=1995

製造年月日



2024年1月19日

検査年月日

2024年2月2日

材令

14日



1. 外観

※「部材寸法」は製品の長さ(L)

No	外観								
	ひび割れ 巾×長さ (mm)	欠け (cm ²)	豆板 (cm ²)	ペースト漏れ 巾×長さ (mm)	気泡				反り (mm)
判定基準	巾0.2mm以下で 且つ長さが部材 寸法の1/10以 下	(露出面) 10cm ² 以下 (露出面以外) 20cm ² 以下	20cm ² 以下	(露出面) 巾15mm以下で 部材寸法の1/5以下 (露出面以外) 巾20mm以 下で部材寸法の1/3以下	(露出面)		(露出面以外)		露出面 2mm 以下
					φ15mm超 または深 さ5mm超 がないこと	10cm平方 にφ5~ 14mmの ものが 5個以下	φ15mm超 または深 さ10mm超 がないこと	10cm平方 にφ10~ 14mmの ものが 5個以下	
No.1	無し	露 未 無し	無し	露出面 露出面以外	無し	0	無し	0	0 0
No.2									
No.3									

(個)

(個)

2. 表示

No	呼び名	製造 工場 略号	成型日
No.1	有	有	有
No.2			
No.3			

3. 寸法・形状

測定箇所	B	D	F	G	I	R	L	形状	
規格値(mm)	150	665	150	270	150	20	1995	ねじれ	反り
許容差(mm)	±2			±3		-	±6	2mm以下	±2mm
No.1	151	665	150	271	150	20	1996	0	0
	150	665	150	270	150	20	1996		0
No.2									
No.3									

4. 曲げ試験

(板状部材の単純はり形式載荷)

No.	スパン (mm)	規格値(kN/2m)	
		曲げ強度荷重	
No.1			
No.2			
No.3			

5. 配筋検査

鉄筋径・本数		判定
S1 横鉄筋	S2 縦鉄筋	
		合